DISTRIBUTION GRANULOMÉTRIQUE

# Distribution Granulométrique Typique
# Abrasifs au Grenat HPX® ADIRONDACK®




| Calibre | | 80 | 120 | 230 |
|---|---|---|---|---|
| **Taille de tamis Tyler / Etats-Unis** | **Ouverture Micron / Pouce** | **Pourcentage massique** | | |
| 42 / 45 | 355 / 0,0139 | **5** | | |
| 48 / 50 | 300 / 0,0117 | **19** | | |
| 60 / 60 | 250 / 0,0098 | **26** | | |
| 65 / 70 | 212 / 0,0083 | **21** | **2** | |
| 80 / 80 | 180 / 0,0070 | **17** | **14** | |
| 100 / 100 | 150 / 0,0059 | **7** | **29** | |
| 115 / 120 | 125 / 0,0049 | **5** | **28** | **< 1** |
| 150 / 140 | 106 / 0,0041 | | **15** | **8** |
| 170 / 170 | 90 / 0,0035 | | **7** | **31** |
| 200 / 200 | 75 / 0,0029 | | **5** | **29** |
| 250 / 230 | 63 / 0,0025 | | | **18** |
| 270 / 270 | 53 / 0,0021 | | | **6** |
| 325 / 325 | 45 / 0,0017 | | | **5** |

Les distributions granulométriques sont typiques. Il peut exister des variations. Le total des colonnes peut ne pas atteindre 100 % en raison des arrondis.